

BOTAMENT® TF 02

Separální prostředek

BOTAMENT® TF 02 je separální prostředek pro savé i nesavé bednění ze dřeva, plastů i kovu.
 BOTAMENT® TF 02 zabezpečuje optimální separaci bednění od vytvrzeného betonu, zároveň přispívá k ochraně a ošetření bednicích prvků.
 Separální prostředek nijak neovlivňuje tuhnutí ani vytvrzení betonu.

Vlastnosti

- ❖ optimální separace od bednění
- ❖ k okamžitému použití
- ❖ všestranně použitelný
- ❖ zabraňuje korozi ocelových bednění
- ❖ biologicky rozložitelný

Příprava podkladu

Bednění se musí nacházet v tomto stavu:

- ❖ čisté a suché
- ❖ zbavené nečistot jako např. zbytků betonu a koroze

Zpracování

- ❖ BOTAMENT® TF 02 nanášet rovnoměrně pomocí koštěte, houby, štětce nebo postřikovače

V případě déle trvajících přerušení prací na bedněních již ošetřených hmotou BOTAMENT® TF 02 (zejména ve vnějším prostředí), provést případné obnovení separační vrstvy.

Důležitá upozornění

BOTAMENT® TF 02 se nesmí fedit vodou.

Bezpečnostní list je vám k dispozici na www.botament.cz

Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme provést zkoušku ve specifických podmínkách přímo na dané stavbě.

BOTAMENT® TF 02 nelze nastavit žádnými plnivy a přísadami.

Technická data

Materiálová základna	minerální olej s aditivy, bez obsahu rozpouštědel
Barva	nažloutlá
Balení	10 l plastový kanýstr 30 l plastový kanýstr 200 l plastový sud
Skladování	V chladu a suchu. V originálně uzavřených obalech minimálně 12 měsíců.
Hustota	~ 0,85 kg/dm ³
Konzistence	tekutá
Spotřeba	
savé bednění	~ 0,15 – 0,30 l/m ²
nesavé bednění	~ 0,10 – 0,15 l/m ²
Bod vzplanutí	> 140°C
Teplota vzduchu a podkladu při zpracování	-5°C až +30°C
Čistící prostředek	rozpouštědlo

Poznámka: Uvedené údaje vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchyľují od údajů našeho pokynu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání CZ-1608. Aktuální vydání vyhledejte prosím v technických listech na www.botament.cz
 BOTAMENT® Systembaustoffe • Skandinávská 990, CZ-267 53 Žebrák