

## BOTAMENT® M54

### Pojivo pro rychleschnoucí potěry



BOTAMENT® M54 je pojivo na bázi cementu pro výrobu rychleschnoucích spojených, oddělených i plovoucích potěrů. Produkt BOTAMENT® M54 je také vhodný k výrobě potěrů s vysokou pevností v tlaku.

#### Vlastnosti

- ❖ po 24 hodinách možné předláždění
- ❖ hydrofobní nastavení (vysoká ochrana vůči provlhnutí)
- ❖ pro vnitřní i vnější použití
- ❖ dlouhá doba zpracovatelnosti
- ❖ zpracovatelné i strojně

#### Oblasti použití

- ❖ pro vytvoření cementových potěrů
  - na oddělovací vrstvy
  - spojených s podkladem
  - na tepelně-izolační vrstvy
  - s podlahovým vytápěním
- ❖ pro použití do místností zatěžovaných vlhkostí
- ❖ pro vylepšení a opravy starých cementových potěrů
- ❖ pro opravy cementových podkladů před pokládáním potěrů
- ❖ pro usazení kotev do podlah a plotových kúlů

#### Příprava podkladu

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

- ❖ suchý, čistý a bez námrazy
- ❖ únosný
- ❖ zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních prostředků, prachu a volných částic

#### Spojený potěr

- ❖ připravit emulzi z přísady BOTAMENT® D10 a vody (v poměru 1:1)
- ❖ na zvlhčený podklad nanést úměrnou část namíchané směsi BOTAMENT® M54 s betonářským pískem (poměr 1:5 zrnitost 0 – 8 mm), přilít emulzi a pečlivě vytvořit kontaktní vrstvu

Nanášení potěru se provádí do čerstvé, vlhké kontaktní vrstvy.

#### Oddělený potěr

Při ukládání potěru na vhodnou separační vrstvu není nutný žádný kontaktní můstek.

#### Technická data

Materiálová základna	rychlovazný cement, přísady
Zařazení dle EN 13813	CT-C35-F6 (poměr mísení 1 : 5) CT-C40-F7 (poměr mísení 1 : 4)
Reakce na oheň dle EN 13 501-1	A1 <sub>fl</sub>
Barva	šedá
Balení	20 kg – vícevrstvý papírový pytel
Paleta	40 × 20 kg
Skladování	V chladu a suchu, nesmí zmrznout. V originálně uzavřených obalech minimálně 9 měsíců.
Hustota čerstvé směsi	v závislosti na poměru mísení
Poměr míchání	max. 9,0 l vody / 20 kg pojiva
Doba na zpracování	~ 120 – 180 minut
Tloušťka	min. trojnásobek velikosti zrna
Pochozí	po ~ 4 až 6 hodinách
Teplota vzduchu a podkladu při zpracování	+5°C až +25°C
Spotřeba pojiva/písku (kg/m <sup>2</sup> /cm vrstvy)	
poměr mísení 1:5	~ 3,3/16,7
poměr mísení 1:4	~ 4,0/16,0
Pevnost v tlaku* (poměr mísení 1:5)	
po 24 hodinách	> 10 N/mm <sup>2</sup>
po 7 dnech	> 20 N/mm <sup>2</sup>
po 28 dnech	> 35 N/mm <sup>2</sup>
Pevnost v tahu za ohybu* (poměr mísení 1:5)	
po 24 hodinách	> 2 N/mm <sup>2</sup>
po 7 dnech	> 4 N/mm <sup>2</sup>
po 28 dnech	> 6 N/mm <sup>2</sup>
Čistící prostředek	
za čerstva	vodou
po vytvrzení	např. BOTAMENT® R72 / mechanicky

Všechny uvedené časy se vztahují na normativní teplotu vzduchu + 23°C a relativní vlhkost 50% při tloušťce potěru do 4 cm. Větší tloušťky prodlužují uvedené doby. Vyšší teplota a nižší vlhkost vzduchu urychlují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu pak prodlužují zpracovatelnost a průběh vytvrzení.

\* Uvedené hodnoty mohou kolísat v souvislosti s křivkou zrnitosti plniva a množstvím záměsové vody.

## BOTAMENT® M54

### Pojivo pro rychleschnoucí potěry

#### Zpracování

Pro míchání cementového potěru lze použít běžná míchací zařízení, případně míchací a dopravní pumpy. Při přerušení prací je vždy nutné používané zařízení a hadice ihned důkladně vyčistit.

#### Spotřeba materiálu

Poměr míchání 1:5	
BOTAMENT® M54	3,3 kg / m <sup>2</sup> / cm
betonářský písek 0- 8 mm	16,7 kg / m <sup>2</sup> / cm
voda	≤ 0,45 l / kg pojiva
Poměr míchání 1:4	
BOTAMENT® M54	4,0 kg / m <sup>2</sup> / cm
betonářský písek 0- 8 mm	16,0 kg / m <sup>2</sup> / cm
voda	≤ 0,45 l / kg pojiva

#### Vyvrálost

Vyvrálost potěrů s pojivem BOTAMENT® M54 od položení po kladení následných vrstev je obvykle dosažena po uplynutí doby, resp. po dosažení maximálních hodnot zbytkové vlhkosti (CM – měření):

druh krytin	nevytápěný potěr
keramické krytiny	≥ 24 hodin
přírodní kameny	≤ 2,00 – 2,5 %
elastické a textilní krytiny	≤ 2,00 %
parkety, laminát a dřevěné kostky	≤ 2,00 %
vytápěný potěr	
keramické krytiny a přírodní kameny	≤ 2,00 – 2,5 %
elastické a textilní krytiny	≤ 1,80 %
parkety, laminát a dřevěné kostky	≤ 1,80 %

Hodnoty jsou platné pro spojené, oddělené i plovoucí potěry.

#### Důležitá upozornění

Při provádění potěrů je třeba postupovat v souladu s platnými normami a směrnicemi. Potěry s pojivem BOTAMENT® M54 je ve vnitřním prostředí nutné po dobu vytvrzování chránit před průvanem. Podlahová vytápění je možné spustit nejdříve 3 dny po uložení potěru. V počáteční fázi je nutné topit na provozní teplotu nejvýše 25°C a udržovat ji po dobu 3 dnů. Následně se udržuje po dobu 4 dnů maximální provozní teplota.

Při výpočtu množství záměsové vody je nutné také zohlednit vlhkost plniva.

Před kladením dlaždic a dalších podlahových krytin přezkoušet zbytkovou vlhkost metodou CM. Respektovat požadované hodnoty zbytkové vlhkosti u jednotlivých krytin.

BOTAMENT® M54 je hydrofobně nastavený. Nenahrazuje žádná hydroizolační opatření nad, nebo pod potěrem.

Bezpečnostní list je vám k dispozici na [www.botament.cz](http://www.botament.cz)

**Poznámka:** Uvedené údaje vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchyľují od údajů našeho pokynu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání CZ-2204. Aktuální vydání vyhledejte prosím v technických listech na [www.botament.cz](http://www.botament.cz)  
 BOTAMENT® Systembaustoffe • Skandinávská 990 • CZ-267 53 Žebrák