



- produkt 4 v 1
- nízká spotřeba
- dlouhá doba zpracovatelnosti
- rychlé proschnutí
- krystalická vazba vody

BOTAMENT® M 21 HP Speed

Prémiový flexibilní rychleschnoucí lepicí tmel

M 21 HP Speed je vysoce flexibilní lepicí tmel obsahující armovací vlákna pro lepení téměř všech keramických dlaždic na stěnách a podlahách, dále přírodních kamenů, které nejsou citlivé na probarvení ve vnitřním i vnějším prostředí. Díky technologii Air-Flow má lepicí tmel obzvláště vláčnou konzistenci s lehkou zpracovatelností.

- vysoce vydatný v tenkém, středním i tekutém loži
- vysoce flexibilní – převyšuje požadavky S1
- pro plochy s podlahovým vytápěním, balkóny a terasy
- zvláště stabilní dle EN 12004
- vyrovnání do 10 mm v jednom pracovním kroku
- vláčná konzistence s lehkou zpracovatelností
- přezkoušený v systému s AE izolační a dělicí fólií



Technická data:

Materiálová základna	Balení	Barva	Doba na zpracování	Max. tloušťka vrstvy	Spotřeba
cementová směs s minerálním plnivem a přísadami	25 kg papírový pytel	šedá	~ 45 minut	10 mm	ozubení 6 mm ~ 2,00 kg/m ² ozubení 8 mm ~ 2,55 kg/m ² ozubení 10 mm ~ 2,95 kg/m ²
Doba zavadnutí	Doba zrání	Pochozí	Možnost vyspárování	Plná zátěž	Oblasti použití
~ 30 minut	~ 2 minuty	po ~ 2 hodinách	po ~ 2 hodinách	po ~ 24 hodinách	Pro lepení <ul style="list-style-type: none"> • hutných a slintutých dlaždic • pórovinových obkladů • tažených pásků • kameninových dlaždic • malé i střední, a skleněné mozaiky • betonových dlaždic • přírodních kamenů, které nejsou citlivé na probarvení • izolačních a lehkých desek

Údaje v tomto prospektu vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchyľují od údajů našeho prospektu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme vždy provést zkoušku zpracování ve specifických podmínkách přímo na dané stavbě. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání 1903. Technologický postup je uveden v technickém listu produktu.

BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE

Stavební hmoty profesionálů